



ISOBOX

Băng dính bitum

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Băng dính bitum tự dính đa năng ISOBOX được sản xuất bằng cách dán một mặt chất kết dính polyme bitum tự dính vào lớp phủ giấy bạc chống tia cực tím. Màng polyme chống dính được sử dụng như một lớp bảo vệ ở mặt bên của hợp chất tự dính. Vật liệu này được thiết kế để sử dụng trong sửa chữa và xây dựng cả trong nhà và ngoài trời. Các ứng dụng chính: bịt kín các đường nối và mối nối trong các cấu trúc làm bằng các vật liệu khác nhau (kim loại, gỗ, nhựa); lắp đặt các mối nối trên mái bằng và mái dốc; sửa chữa hệ thống thoát nước; bịt kín màng chắn hơi; bịt kín các đường nối khi đặt màng định hình; chống thấm ống kim loại cấp nước lạnh; bịt kín các mối nối của cấu trúc làm bằng polycarbonate rỗng; chống thấm các sản phẩm gỗ trong kết cấu bê tông và đá (khung cửa sổ và cửa ra vào).



PHẠM VI ÁP DỤNG:

Vật liệu này được thiết kế để sử dụng trong sửa chữa và xây dựng cả trong nhà và ngoài trời. Các ứng dụng chính: bịt kín các đường nối và mối nối trong các cấu trúc làm bằng các vật liệu khác nhau (kim loại, gỗ, nhựa); lắp đặt các mối nối trên mái bằng và mái dốc; sửa chữa hệ thống thoát nước; bịt kín màng chắn hơi; bịt kín các đường nối khi đặt màng định hình; chống thấm ống kim loại cấp nước lạnh; bịt kín các mối nối của cấu trúc làm bằng polycarbonate rỗng; chống thấm các sản phẩm gỗ trong kết cấu bê tông và đá (khung cửa sổ và cửa ra vào).

ƯU ĐIỂM:

- không cần vật liệu lót;
- Tự dính, không cần keo bổ sung;
- Thi công dễ dàng, không yêu cầu kỹ thuật phức tạp;
- Nhiều lựa chọn màu sắc;
- Tốc độ thi công nhanh chóng.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:

Thuộc tính	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Hiệu năng	Phương pháp thử
Trọng lượng trên 1 m ²	kg / m ²	±0.1	1.2	EN 1849
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp	°C	không cao hơn	-15	EN 1109
Khả năng chịu nhiệt	°C	không ít hơn	90	EN 1110
Lớp trên cùng	-	-	Lớp phủ nhiều lớp	-
Lớp dưới cùng	-	-	màng silicon có thể tháo rời	-

CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC:

Thuộc tính	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Hiệu năng	Phương pháp thử
Chiều dài	m	±2%	3, 10	EN 1849
Chiều rộng	m	±3%	0.1, 0.15	EN 1849
Độ dày	mm	±10%	1	EN 1848

SẢN XUẤT CÔNG TRÌNH THEO:

Vật liệu được đặt ở nhiệt độ trung bình hàng ngày của bề mặt nền và không khí bên ngoài trên + 10 ° C theo:

- Hướng dẫn lắp đặt được cung cấp trên bao bì.

Vật liệu không nhằm mục đích giới thiệu.

VẬN CHUYỂN:

Vật liệu nên được vận chuyển trong các phương tiện có mái che, xếp một hàng theo chiều cao.

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN:

Các cuộn vật liệu tự dính nên được đặt thẳng đứng, xếp một hàng theo chiều cao, được phân loại theo mã hiệu, trong điều kiện bảo vệ khỏi độ ẩm và ánh nắng mặt trời cách xa nguồn nhiệt ít nhất 1 m, ở nhiệt độ từ - 35 ° C đến + 35 ° C. Thời hạn bảo hành bảo quản vật liệu là 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

MÃ PHÂN LOẠI:

Mã hải quan của EAEU 6807 10 000 9.